

# ASOCRET-BM

Art.-№. 2 05518

## Раствор для заполнения отверстий сверления и полостей

- готовая заводская сухая смесь
- высокотекучая
- твердеет без усадки
- высокая впитывающая способность на капиллярном уровне

оригинальной закрытой упаковке, вскрытые упаковки использовать незамедлительно.

Форма поставки: бумажный мешок, 25 кг

### Область применения:

ASOCRET-BM применяется для заполнения пустот в кирпичной кладке, в особенности при устройстве дополнительной горизонтальной гидроизоляции в выветренной кладке. Отверстия сверления, после завершения инъекционных работ материалами AQUAFIN-F или AQUAFIN-IB2, необходимо заделать материалом ASOCRET-BM. Заполнение пустот может производиться как под воздействием силы гравитации, так и методом запрессовывания.

### Технические характеристики:

Сырьевая основа:	кальк / цемент
Цвет:	серый
Фракция:	≤ 0,5 мм
Насыпная плотность:	0,9 кг/дм <sup>3</sup>
Плотность сырого раствора:	2,00 кг/дм <sup>3</sup>
Растекаемость раствора:	30 см
Жизнеспособность материала:	ок. 1 часа при +20°C
Расход материала:	1,4 кг на 1 л полости
Температура работы с материалом / Температура основания:	+5°C + 30°C
Прочность:	через 1 сутки = 4 Н/мм <sup>2</sup> через 7 суток = 10 Н/мм <sup>2</sup> через 28 суток = 15 Н/мм <sup>2</sup>
Хранение:	в сухом прохладном месте, срок хранения минимум 12 месяцев в

### Основание:

Недопустимо наличие гипса в заполняемой конструкции. Из отверстий сверления необходимо удалить пыль.

### Способ применения:

ASOCRET-BM высыпать в ёмкость для смешивания, затворить 8 л чистой воды и при помощи миксера (300 – 700 об/мин) мешать в течение 2 – 3 минут до получения однородной массы без комков. ASOCRET-BM заливается в кирпичную кладку через заранее подготовленные отверстия или запрессовывается через специальные пакеры. Если последующее устройство инъекционной горизонтальной гидроизоляции будет производиться без давления, то ASOCRET-BM сначала должен затвердеть. В таком случае, заполненные буровые отверстия необходимо рассверлить и до насыщения заполнить инъекционным материалом. В качестве альтернативы гидроизоляционный материал можно инжецировать непосредственно в ещё свежий раствор ASOCRET-BM под давлением с использованием многоступенчатых пакеров. В таком случае руководствуйтесь указаниями производителя гидроизоляционного материала.

### Особые указания:

- Не подлежащие обработке поверхности защищать от воздействия ASOCRET-BM.
- Кирпичные кладки с содержанием гипса и глины, а также газобетон не пригодны для инъекций.

Просьба соблюдать требования действующего листа безопасности ЕС!